

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Primariobase solvente, compuesto de asfaltos refinados, dispersos en solventes especiales de rápida evaporación.

TIPO

Asfáltico base solvente.

USOS RECOMENDADOS

Para sellar el poro en las superficies de concreto, mortero, tabique, etc. así como para mejorar la adherencia de la capa asfáltica posterior.

Para regenerar capas asfálticas impermeables ya existentes, cuando se aplica una nueva capa impermeable sin retirar la anterior. Fija partículas sueltas en la superficie. Par aplicar en fisuras y grietas antes de ser resanadas con TOP CEMENTO PLÁSTICO, y para mejorar la adherencia de este. Para sellar elementos de cimentación como trabes, dalas, muros, etc.

COLORES

Negro

ACABADO

Semi Brillante

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

39- 44 ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

32- 38 Calculado por fórmula

VISCOSIDAD

Similar al agua.

DENSIDAD (g/ml)

0.890 - 0.900 ASTM D 1475

V.O.C.

533 gr/l calculado por fórmula

3. EN RELACION AL MEDIO AMBIENTE

Contiene solventes tóxicos.

Evitar derrames en drenajes municipales, alcantarillas, etc.

Consultar Hoja de Seguridad del producto.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar seca, libre de polvo o grasas y retirando cualquier elemento suelto o mal adherido y libre de humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique TOP PRIMARIO S sin diluir en toda la superficie, por medio de brocha, cepillo de raíz o equipo mecánico. Deje secar durante 4 horas como mínimo antes de aplicar el impermeabilizante.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha.

Cepillo de raíz.

Jalador de hule.

Equipo Mecánico.

DILUCIÓN

No se recomienda.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Se recomienda mezclar bien antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente 4 horas antes de aplicar cualquier otro producto. A condiciones de ideales de 25°C, 50% de humedad relativa. Cualquier variación cambiara el tiempo de secado.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Dependiendo de la porosidad, rinde aproximadamente de 4 a 6 m² por L.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie los utensilios utilizados inmediatamente después de su uso con solvente.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas o flamas.

Contiene disolventes altamente tóxicos, cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

Use este producto con ventilación adecuada, cierre bien el envase después de cada uso.

Consultar Hoja de Seguridad.

CARTA TÉCNICA

5. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No aplicar en superficies húmedas.

El Top Primario "S" no es un impermeabilizante por sí solo, requiere de la aplicación de algún impermeabilizante base solvente como segunda capa o acabado.

6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO

En su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C. Úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Prohibida su venta a menores de edad.

Consultar Hoja de Seguridad.

7. PRESENTACIÓN

VOLUMEN POR PRESENTACIÓN

Bote 4 L
Cubeta 19 L
Tambor 200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L	3.56	Kg.
19 L	16.91	Kg.
200 L	178.0	Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido

cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

800-7126-639