

EFFEX MARMOL PIAMONTE

Recubrimiento acrílico en acabado brillante que brinda apariencia similar al mármol



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Effex Mármol Piamonte es un recubrimiento listo para aplicarse, que crea una apariencia similar al mármol en acabado brillante.

Cuenta con Excelente Brillo, Gran Facilidad de aplicación y Pulido.

Crea acabados tipo stucco veneciano o marmoleados con la combinación de dos colores

TIPO

Acrílico emulsionado.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar sobre superficies lisas, así como en la decoración de interiores donde se desea dar aspectos similares al mármol.

Es Ideal para la ambientación de habitaciones, restaurantes, boutiques, hoteles, etc.

COLORES

120 colores en el sistema tintométrico Color Center de Comex.

ACABADO

Brillante

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

46 - 51% ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

30 – 34 Calculado por fórmula

VISCOSIDAD

90,000– 120,000 cps ASTM D 2196

DENSIDAD (g/ml)

1.261 - 1.381 g/ml ASTM D 1475

VOC (g/l)

21.0 (Cálculo Teórico)

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Recubrimiento de acabado brillante que proporciona una textura suave con apariencia de mármol.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Las pinturas viejas en mal estado deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre una espátula o algún medio mecánico.

Si el acabado es "rústico" alisar con Texturi Extrafino. En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades, resane con Resanador OK.

SELLADO

Diluya Práctico Adhesivo para Texturi de Comex en proporción de 1 parte de adhesivo por 1 parte de agua limpia.

Aplique una mano con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar máximo 8 horas antes de aplicar el acabado Effex Mármol Piamonte.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto Effex Mármol Piamonte perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

Effex Mármol Piamonte viene listo para su uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique el producto con cuña metálica, espátula metálica flexible o llana metálica lisa en forma cruzada procurando no dejar un espesor muy grueso para evitar que el producto se agriete. Dejar secar de 1 hora entre mano y mano. Repita los mismos pasos hasta tener 3 capas de producto.

Posteriormente, una vez seca por espacio de 1 hora la última capa, de el acabado brillante con la misma herramienta de aplicación limpia y seca, presione en forma cruzada sobre la superficie hasta lograr el brillo deseado.

El acabado y el brillo dependen de la técnica de aplicación, el largo, la amplitud de los trazos y la técnica de pulido que aplique en el último paso; por lo que se recomienda realizar una prueba en una superficie lisa de 60 x 60 cm, si esta es satisfactoria, replicarla en el resto de la superficie a aplicar.

Nota: se recomienda eliminar imperfecciones en la segunda mano con una lija número 240 antes de aplicar la tercera capa de producto y retirar los polvos generados por esta etapa.

Lije las puntas de la cuña, espátula o llana para matar el filo y evitar el rayado del acabado.

La herramienta deberá estar en perfectas condiciones limpia, libre de grasa, óxido o cualquier otro contaminante.

EFFEX MARMOL PIAMONTE

Recubrimiento acrílico en acabado brillante que brinda apariencia similar al mármol



CARTA TÉCNICA

EQUIPO DE APLICACIÓN

Cuña metálica.
Espátula metálica flexible.
Llana metálica lisa.

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

Respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados. (Selladores, resanadores, etc.)

No dejar destapados los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación de grumos o natas insolubles que alteren el acabado del recubrimiento.

Se recomienda no aplicar en áreas expuestas alto nivel de polvo o donde se generen grasas, ya que al ser un acabado oleofínico tiene mucha afinidad con estos materiales y es difícil retirar. En caso de que requiera una limpieza se recomienda solo con un trapo seco y con movimientos ligeros cuidando la integridad de la película.

Evitar recargar muebles sobre la superficie aplicada, ya que la presión de los mismos provoca marcas que difícil se puede retirar.

El producto logra el efecto mármol, pero jamás se puede utilizar como sustituto en lugares como baños, fregaderos o pisos, ya que no está diseñado para estas aplicaciones

TIEMPO DE SECADO

En condiciones ambientales (temperatura a 25°C y 50% de humedad) secado al tacto de 2 hrs.

TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 12 horas en condiciones ambientales y varía dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a la que se aplique.

RENDIMIENTO TEÓRICO

3 m²/L a tres manos. El rendimiento varía dependiendo el método de aplicación y el acabado que se requiere.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5 y 35 °C.

Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Por ser un producto alcalino debe evitarse el contacto prolongado con la piel y en caso de tener contaminación ocular lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto debe utilizarse en muros interiores.

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

VOLUMEN POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta 19 L

Galón 4 L

Litro 1 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta 25.100Kg

Galón 5.28 Kg

Litro 1.32 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes.

En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

EFFEX MARMOL PIAMONTE

Recubrimiento acrílico en acabado brillante que brinda apariencia similar al mármol



CARTA TÉCNICA

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO