

TEXTURI ULTRALIGERA MEDIA

Recubrimiento Acrílico en pasta de textura media.



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Recubrimiento texturizado acrílico ultraligero base agua que esta formulada con una tecnología aligerante que reduce hasta un 20 % su peso que facilita la aplicación y transporte, lista para usarse y de fácil aplicación para decorar muros en interiores y exteriores con el que se puede diseñar distintos acabados modernos y vanguardistas utilizando herramientas convencionales.

TIPO

Acrílica modificada

USOS RECOMENDADOS

Para recubrir plafones y muros de concreto, aplanados de yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento, panel de yeso (Plaka Comex).

COLORES

Base para igualar 1160 colores en sistema tinto métrico Color Center.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

70% +/- 2 % ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

53.77 +/- 2 % Calculado por fórmula

DENSIDAD (g/ml)

1.16 - 1.26 ASTM D 1475

PENETRACIÓN

330 - 370 1/10 mm ASTM D 217

VOC (g/l)

15.40 Calculado por fórmula

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Por su tecnología aligerante, reduce el riesgo de sufrir lesiones por someterse a una tensión muscular al momento de transportarlo y aplicarlo, además de ahorrar costos de transportación.

Contiene un fungicida especial para proteger la película del recubrimiento que evita la formación de algas y hongos. Listo para usarse, cubre, protege y decora diferentes tipos de superficies.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes tóxicos, ni compuestos contaminantes.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, polvo, salitre, etc.

Sellado:

Diluya Práctico Adhesivo para Texturi de Comex en proporción de 1 a 1 con agua limpia y aplique con brocha o rodillo de felpa y deje secar 30 minutos antes de aplicar la pasta.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Antes de aplicar el producto, debe mezclarse perfectamente de preferencia usar un taladro de baja revolución con propela. Cuando se tengan cubetas de lotes diferentes mezclarlas entre sí para evitar posibles variaciones de tono.

DILUCIÓN

Este producto se puede diluir con agua hasta un 5% según las necesidades de aplicación, pero el producto tiene la consistencia para manejarse preferentemente sin diluir.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique con llana metálica de acero inoxidable, rodillo texturizador, rodillo de pelo, tiroleta, etc.

Y para dar acabado final mientras el producto se encuentra fresco, forme la figura deseada con la herramienta adecuada como puede ser: Rodillo texturizador, rodillo de felpa, espátula dentada, esponja, llana de acrílico, etc.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Se recomienda utilizar:

Rodillo.

Esponja.

Llana metálica.

Llana de acrílico.

Tiroleta.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10 y 40 ° C.

Evite aplicar en las últimas horas del día o cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias. Evite que se congele.

TEXTURI ULTRALIGERA MEDIA

Recubrimiento Acrílico en pasta de textura media.



CARTA TÉCNICA

TIEMPO DE SECADO

A 25° C y 50% de humedad relativa:

Al tacto 30 minutos.

Secado total: 24 Horas.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

El rendimiento teórico es de 1.311 mm (51 milésimas de pulgada), dependiendo del acabado y la superficie.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

El rendimiento teórico es de 0.920 mm (36.2 milésimas de pulgada).

Nota: Aplica para superficie sellada y perfectamente lisa.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente se consumen **13 – 17 m² / cubeta**. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclado, aplicación, irregularidades de la superficie ni porosidad y dependiendo del acabado que se desee.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación, utilizando agua y jabón.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo por último con aguarrás o algún otro solvente para prevenir la corrosión.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No flamable, producto base agua.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C.

Úsese preferentemente antes de **24 meses** a partir de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Se recomienda aplicar una capa de Pracktico Adhesivo para Texturi. No es recomendable el contacto con productos

químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad.

Una vez seca la aplicación evite que se ensucie, ya que no se recomienda hacer ninguna limpieza hasta que el producto cumpla al menos 30 días de aplicado.

En caso de ensuciamiento solo se puede limpiar con un trapo humedecido, frotando con movimientos ligeros procurando cuidar la integridad de la película.

Al ser un producto con poro fino no se recomienda en lugares donde se genere polvo excesivo ni grasas.

El lavado continuo de este producto puede provocar la pérdida del acabado, por lo que se recomienda evitarlo, y hacerlo lo menos posible durante la vida del acabado.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN (L)

Galón 4 L
Cubeta 19 L
Tambor 200 L

PRESENTACION (Kg)

Galón 4.80 Kg
Cubeta 23.0 Kg
Tambor 242 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página **www.comex.com.mx**. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

TEXTURI ULTRALIGERA MEDIA

Recubrimiento Acrílico en pasta de textura media.



CARTA TÉCNICA

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. **EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.** Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO