

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Emulsión Asfáltica de baja viscosidad que es aplicada como base en los sistemas Impermeabilizante.

TIPO

Asfáltico Base Agua.

USOS RECOMENDADOS

Para sellar la porosidad de las superficies que requieren impermeabilización como losas de concreto, laminas de asbestos/ cemento muros de mampostería, tabique, etc. Par aumentar la adherencia y la eficiencia impermeabilizadora de la capa asfáltica posterior. Para fijar las partículas de polvo sueltas en la superficie. Par aplicar en fisuras y grietas antes que sean resanadas con TOP CEMENTO PLÁSTICO.

COLORES

Café oscuro.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

55-62 ASTM D 1644

VISCOSIDAD

Similar al agua.

DENSIDAD (g/ml)

0.96- 1.06 ASTM D 1475

VOC calculado por formula

7 gr/l

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Sella la porosidad de las superficies que requieren impermeabilización. Aumenta la adherencia y la eficiencia impermeabilizadora de la capa asfáltica posterior.

Fija las partículas de polvo.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene solventes, ni productos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deberán estar lo más pulidas posibles y con pendientes adecuadas.

La superficie deberá estar libre de partes mal adheridas, partículas sueltas, aceites, grasas o polvo.

Preparada la superficie, se puede aplicar sobre superficies secas o húmedas.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezcle bien antes y ocasionalmente durante su uso.

Este producto viene listo para aplicarse, pero en los casos que sean necesarios se puede diluir con agua a partes iguales.

DILUCIÓN

Se diluye a partes iguales con agua limpia.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Después de preparar la superficie aplique con cepillo, jalador de hule o equipo neumático.

Después de 4 horas de secado se puede iniciar la colocación de la capa asfáltica.

No es un producto que por si solo sirva como impermeabilizante.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Cepillo de raíz.

Jalador de hule.

Pistola convencional.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentran entre los 10° C y los 30° C.

Evite aplicar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Evite su congelación.

TIEMPO DE SECADO

A 25°C y 50% de humedad relativa. Secado al tacto: 30 minutos.

Secado total: 4 horas.

Los tiempos de secado indicados, pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y la ventilación del lugar de aplicación.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

0.20 mm. (7.88 milésima de pulgada).

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.1 mm. (3.94 milésima de pulgada).

RENDIMIENTO TEÓRICO

Un litro de Top Primario con un litro de agua (2 litros de dilución) rinden aproximadamente 4 - 6 m², dependiendo de la porosidad de la superficie.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave el equipo neumático, cepillos y otros utensilios con agua y jabón inmediatamente después de usarlos, el equipo de aplicación metálico debe limpiarse finalmente con un solvente de aguarrás o con otro solvente para ayudar a prevenir la corrosión. Se recomienda dejar remojando en agua el cepillo de raíz.

CARTA TÉCNICA

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No es inflamable, base agua.

ALMACENAMIENTO

En su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5° y 35°C.

Úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Debe mantenerse en lugares frescos y secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Evítese el contacto con la piel y los ojos.

Cierre bien el envase después de cada uso.

Consulte Hoja de Seguridad.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Se recomienda previo a la aplicación, el resanado y sellado de puntos críticos como son: grietas, fisuras, chaflanes, etc. Esto lo puede hacer con Top Cemento Plástico.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bote 4 L

Cubeta 19 L

Tambor 200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L 4.20 Kg.

19 L 19.95 Kg.

200 L 210.00 Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin

diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría

directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO