

EFFEX METAL MERCURIO

Pintura acrílica con innovador efecto que refleja el brillo de la luz



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Mercurio es una pintura decorativa profesional monocromática base agua de fácil aplicación y aspecto sedoso, perfecta para decoraciones de interiores para casa, oficinas, hoteles y boutique.

TIPO

Acrílico emulsionado.

USOS RECOMENDADOS

Para interiores sobre superficies de yeso, panel de yeso (Plaka), madera, concreto y repellado cemento - arena. Perfecta para decoración de interiores de casa, restaurantes, hoteles, teatros y boutiques, entre otros lugares.

COLORES

Con la base tintométrica se obtienen 75 colores.

ACABADO

Semibrillante

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

27 +/- 2% ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

28 +/- 2% Calculado por fórmula

VISCOSIDAD

70 - 86 KU ASTM D 562

DENSIDAD (g/ml)

0.98 - 1.04 g/ml ASTM D 1475

VOC (g/l)

98.67 (Cálculo Teórico)

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es ideal para aplicarse con diversos equipos de aspersion, dando diferentes tipos de acabado, como goteado, planchado o bien como pintura final sobre algún otro texturizado

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes, ni compuestos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar limpia, libre de polvo y grasa.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

No se recomienda. Producto listo para aplicarse.

MÉTODO DE APLICACIÓN

SELLADO: Sellar la superficie con Pracktico adelgazando 1 parte de sellador y 3 de agua aplicado con brocha o con rodillo. Deje secar de preferencia por 24 hrs.

FONDEO: En caso necesario aplique Vinimex en color similar efecto diluida al 20% con agua, a dos manos. Dejar secar durante 24 hrs. antes aplicar Effex Mercurio.

EQUIPO DE APLICACIÓN

En el caso de aplicación con rodillo el producto no requiere dilución. Para aplicar con pistola reduzca en 20 % con agua.

Para ambas herramienta, aplique Effex Mercurio a dos manos dejando secar 2h entre mano y mano.

Para algunos colores sobretodo muy intenso es posible que requiera una tercera mano, o que el contraste entre el color del fondeo y final sea muy grande.

TIEMPO DE SECADO

Tiempo de secado al tacto 30 min.

Tiempo de secado entre capa y capa 2 horas.

TIEMPO DE CURADO

Tiempo de secado 24 horas

Tiempo de curado total 8 días.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

0.12 mm (4.72 milésimas de pulgada)

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.036 mm (1.42 milésimas de pulgada)

RENDIMIENTO TEÓRICO

5 m²/L Rodillo.

6 m²/L Pistola.

A una mano (varía dependiendo de la superficie donde se aplique).

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar el equipo con agua y jabón.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

EFFEX METAL MERCURIO

Pintura acrílica con innovador efecto que refleja el brillo de la luz



CARTA TÉCNICA

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5°C y 35° C. bajo techo

PRECAUCIONES

No se ingiera.

En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica.

El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Use este producto con ventilación adecuada y cierre bien el envase después de cada uso.

Por ser un producto químico se recomienda utilizar guantes de propileno y en caso de tener contacto con la piel que no sea por tiempo prolongado y lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto debe utilizarse en muros interiores.

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

Aplique solo en superficies lisas. Para la limpieza del producto aplicado, se sugiere pasar un trapo ligeramente húmedo y dando frotos muy ligeros, buscando cuidar la integridad de la película.

Evitar aplicar el producto en condiciones de extremo polvo o grasas, ya que esta provoca que se pegue a la superficie del producto, y al paso del tiempo el brillo se puede perder.

Evitar recargar sobretodo zapatos, ya que el exceso de lavado puede dañar la película y el brillo de la misma.

Lave las manos y equipos de aplicación con agua.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Galón 4 L

Bote 1 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Galón 4 L 4.04 Kg

Litro 1 L 1.01 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO